

IMPERFATRI FLEX - Impermeabilizante Flexível

Características

- Impermeabilizante flexível. Capaz de absorver microfissuras;
- Especialmente indicado para estruturas elevadas ou suspensas;
- Resiste a pressões hidrostáticas positivas e negativas;
- Possui excelente aderência ao substrato;
- Não altera a potabilidade da água;
- Monocomponente: Basta adicionar água.

Indicada para:

- Reservatórios de água potável, enterrados, apoiados e elevados;
- Piscinas;
- Lajes;
- Terraços;
- Pisos frios;
- Rodapés em paredes de gesso acartonado.

Base:

- Concreto curado com mais de 28 dias;
- Blocos de concreto e cerâmico;
- Revestimentos a base de cimento

Preparo:

• Preparo da Base:

- A superfície deve estar limpa, isenta de partículas soltas, óleos, graxas, etc.;
- Verificar a existência de trincas, fissuras, etc. Detectando-se algum destes casos, os mesmos devem ser tratados adequadamente antes do início da impermeabilização;
- Em piscinas e reservatórios, antes da impermeabilização, executar teste de carga d'água por 72 horas, para acomodação da estrutura;
- Se necessário, reparar a superfície da base com massa de reparo estrutural cimentícia, no mínimo 7 dias antes da aplicação do IMPERFATRI Flex;
- Recomenda-se que a base seja previamente lavada com escova de aço e jato d'água de alta pressão.

Preparo do Produto:

- O produto é monocomponente fornecido em **embalagem de 14 Kg**;
- Utilizar 4,200 litros de água para 14 Kg de IMPERFATRI Flex, totalizando 18,200 Kg de material preparado;
- Em um recipiente limpo, em local protegido de sol e vento, adicionar água e em seguida o pó, aos poucos, misturando sempre;
- Misturar mecanicamente de 3 a 5 minutos, utilizando uma hélice acoplada à furadeira de baixa rotação, de forma a dissolver todos os grumos.

Aplicações:

- Aplicar sobre superfície úmida, porém sem empoçamentos, com o auxílio de trincha ou vassoura;
- Entre a primeira e a segunda demão, realizar o reforço de cantos, juntas e ao redor de ralos, utilizando tela de poliéster;
- As demãos deverão ser aplicadas em sentido cruzado à demão anterior, com intervalos de 2 a 6 horas dependendo das condições climáticas;
- O produto também pode ser aplicado com desempenadeira metálica lisa, porém, é necessário reduzir o consumo de água;
- Em estruturas sujeitas à maior movimentação, colocar tela de Poliéster entre a 1^a e a 2^a demão de IMPERFATRI Flex.

Consumo:

Estimado em 3,5 kg/m² a 4 kg/m² aplicados de 3 a 4 demãos;

Embalagem:

- Caixa de 14kg.

Estocagem:

Deve ser estocado em local seco e arejado, conservado na embalagem original, fechada, sobre estrado elevado do solo, em pilhas com, no máximo 6 caixas.

Atenção:

- **Cuidados:**

Conservar fora do alcance de crianças e de animais domésticos. Em caso de contato com os olhos, lavá-los com água em abundância e procurar um médico imediatamente. Em caso de contato com a pele lavar com água corrente. Utilizar equipamentos de proteção individual: respirador, óculos de proteção, calçados de segurança, luvas, capacete e protetor auricular.